Relatório nº: EA .21.01

DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA EM TIJOLO SOLO-CIMENTO

Cliente: KORILO TIJOLOS MODULARES ECOLOGICOS LTDA
Rua Pitaguaras, 88 - Morro do Meio - Joinville/SC

Obra: KORILO TIJOLOS MODULARES ECOLOGICOS LTDA
Rua Pitaguaras, 88 - Morro do Meio - Joinville/SC

Data do Ensaio 22/09/2022

	Dimensões									
Corpo de prova	**Largura (mm)**	**Altura (mm)**	**Comprimento (mm)**	**Aplicação**	**Massa - seco (kg)**	**Massa - Saturado (kg)**	**Absorção de água (%)**	**Absorção média (%)**	**Resultado**	**Planicidade**
I	126,10	70,10	244,93	Tijolo ecológico	2,918	3,539	21,282	19,24	**Conforme**	**Conforme**
II	126,00	69,65	245,90	Tijolo ecológico	2,903	3,365	15,915			
III	125,25	69,65	247,00	Tijolo ecológico	2,945	3,549	20,509			

ABNT NBR 8491 - Tijolos de solo-cimento — Requisitos
ABNT NBR 8492 - Tijolos de solo-cimento - análise dimensional, determinação da resistência à compressão e da absorção de água — Métodos de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s). A reprodução deste documentos somente poderá ser feita na integra e a sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

RESPONSÁVEL EM OBRA

Obs.:

LED LAUDOS DE ENGENHARIA E DIAGNÓSTICOS
Av. Santos Dumont 1860, Bom Retiro, Joinville/SC
Fone: (47) 3427 – 1577 e-mail: contato@ledlaudos.com.br

Engª Marllia Raphalski
CREA/SC 157.233-3

Joinville, 23 Setembro 2022